

한국에스지애스(주) 건설시험연구원	성적서 번호 : G-21-3495-R0
	진위확인용 랜덤번호 : SGS7fHwfFW
주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20	
전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888	
https://www.sgsgroup.kr	

1. 의뢰인

- 기관명 : 성신씨엠㈜
- 주소 : 충청남도 당진시 신평면 당진항만로 65
- 의뢰일자 : 2021년 03월 22일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 고로슬래그시멘트 2종

4. 시험기간 : 2021년 03월 22일 ~ 2021년 07월 02일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험

(주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 10길 20, 한국에스지애스(주) 콘크리트/모르타르 시험실)

6. 시험결과 :

연 번	시 험 종 목		단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
1	비 중		g/cm ³	KS L 5110 : 2001	3.02
2	분말도 (비표면적)		cm ² /g	KS L 5106 : 2009	3 934
3	안정도 (르샤틀리에)		mm	KS L ISO 9597 : 2009	1
4	응결 시간 (비카트 시험)	초 결	분	KS L ISO 9597 : 2009	250
		종 결	시:분		6 : 20

-계속-


실무자 : 남 명 현
Tel : 031-669-0611

기술책임자 : 김 호 진
Tel : 031-646-0804

- ※비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인용 한국에스지애스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.(랜덤 번호 기재 요)

2021년 07월 02일

한국에스지애스(주) 건설시험연구원



연 번	시 험 증 목		단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
5	압축강도	3 일	MPa	KS L ISO 679 : 2006	18.6
		7 일	MPa		30.8
		28 일	MPa		51.0
6	MgO		%	KS L 5120 : 2004	3.0
7	SO ₃		%	KS L 5120 : 2004	3.4
8	강열감량		%	KS L 5120 : 2004	1.4

※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

- 끝 -