

시험 성적서

| | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------------|
| 1. 접수 번호 | : CSTQ22-080207 | 4. 접수 일자 | : 2022년 8월 2일 |
| 2. 의뢰인 | | 5. 발급 일자 | : 2022년 9월 21일 |
| 업체명 | : 성신CM(주) | 6. 성과이용목적 | : 품질시험용 |
| 성명 | : 박현영 | | |
| 주소 | : 충남 당진시 신평면 당진항만로 65 | | |
| 3. 시료명 | : 고로슬래그시멘트 2종 | | |

- 결과 -

| 연번 | 시험 검사 종목 | 단위 | 시험 검사 방법 | 시험·검사 결과 | |
|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|
| 1 | 분말도 (비표면적) | ㎡/g | KS L 5210 - '17 | 4 123 | |
| 2 | 안정도 (오토클레이브) | % | | 0.06 | |
| 3 | 응결시간 (비카트침) | 초결 | | 분 | 250 |
| | | 종결 | | 시간:분 | 6:30 |
| 4 | 압축강도 | 3일 | | N/mm ² | 17.5 |
| | | 7일 | | N/mm ² | 31.9 |
| | | 28일 | | N/mm ² | 50.6 |
| 5 | 화학성분 | 강열감량 | | % | 1.35 |
| | | MgO | | % | 2.67 |
| | | SO ₃ | | % | 2.04 |
| 6 | 밀도 | Mg/m ³ | | KS L 5110 - '21 | 3.03 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 확인 | 작성자 성명 | 김영희 | 김영희 | 기술책임자 성명 | 권정호 | 권정호 |
|----|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2022 년 09 월 21 일

(주)한국건설표준시험원장



주소: 경기도 안성시 고삼면 미륵로 311(봉산리 659-51) 전화번호 : 031-332-7177 / 팩스번호 : 031-673-7178

유의사항 : 기술책임자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 상기 전화로 확인 바랍니다.

