

고로슬래그시멘트 시험 성적서

Certificate of Analysis

Portland Blast-Furnace Slag cement

종류.등급 : 고로슬래그시멘트 2종 [KS L 5210]

제조자명 : 영진글로벌주

인증 번호 : 제10-0487 호

출하일자 : 2021년 3월 20일

인증 기관 : 한국표준협회

제조일자 : 21-3-18

항 목		고로슬래그 시멘트(2종)				
		종 류	기준값 (KS 표준)	시 험 성 적		
				평 균 값	표 준 편 차	최 대 값 (최 소 값)
밀 도(참고값)				3.07	-	-
분 말 도	비표면적(blaine) (cm ² /g)	3000 이상	3 920	-	-	
안 정 도	르사틀리에(Lechatelier) (mm)	10 이하	0.5	-	최대값	
	오토클레이브 팽창도 (%)	0.2 이하		-	최대값	
응 결 (비카)	수 량(水量) (%)	-	28.0	-		
	초 결 분	60 이상	290	-	최소값	
	종 결 시간	10 이하	6:20	-	최대값	
압축 강도 Mpa(N/mm ²)	3일	10.0 이상	19.4	0.61	-	
	7일	17.5 이상	29.5	1.23	-	
	28일	42.5 이상	52.8	1.47	-	
화학성분 (%)	삼산화황 (SO ₃)	4.0 이하	2.28	-	최대값	
	산화 마그네슘 (MgO)	6.0 이하	2.58	-	최대값	
	강 열 감 량	3.0 이하	1.48	-	최대값	
고로슬래그 총 함유량 (%)		30초과 60이하	45%		-	

비고 : 종류별 작성하여 구입자가 요구할 경우 제시하여야 한다. 밀도는 참고값을 기재할 수 있다.

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리용

영진글로벌주
품질관리팀장
