

## 고로슬래그시멘트 시험 성적서

### Certificate of Analysis

### Portland Blast-Furnace Slag cement

종류.등급 : 고로슬래그시멘트 2종 [KS L 5210]

제조자명 : 영진글로벌주

인증 번호 : 제10-0487 호

출하일자 : 2021년 3월 30일

인증 기관 : 한국표준협회

제조일자 : 21-3-28

항 목		고로슬래그 시멘트(2종)				
		종 류	기준값 (KS 표준)	시 험 성 적		
				평 균 값	표 준 편 차	최 대 값 (최 소 값)
밀 도(참고값)				3.05	-	-
분 말 도	비표면적(blaine) (cm <sup>2</sup> /g)	3000 이상	3 850	-	-	-
안 정 도	르사틀리에(Lechatelier) (mm)	10 이하	0.5	-	-	최대값
	오토클레이브 팽창도 (%)	0.2 이하		-	-	최대값
응 결 (비카)	수 량(水量) (%)	-	27.5	-	-	
	초 결 분	60 이상	305	-	-	최소값
	종 결 시간	10 이하	6:50	-	-	최대값
압축 강도 Mpa(N/mm <sup>2</sup> )	3일	10.0 이상	20.4	0.53	-	-
	7일	17.5 이상	30.4	1.47	-	-
	28일	42.5 이상	52.8	1.49	-	-
화학성분 (%)	삼산화황 (SO <sub>3</sub> )	4.0 이하	2.27	-	-	최대값
	산화 마그네슘 (MgO)	6.0 이하	2.65	-	-	최대값
	강 열 감 량	3.0 이하	1.59	-	-	최대값
고로슬래그 총 함유량 (%)		30초과 60이하	45%			-

비고 : 종류별 작성하여 구입자가 요구할 경우 제시하여야 한다. 밀도는 참고값을 기재할 수 있다.

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리용

**영진글로벌주**
**품질관리팀장**
