

**고로슬래그시멘트 시험 성적서**  
Certificate of Analysis  
Portland Blast-Furnace Slag cement

종류.등급 : 고로슬래그시멘트 2종 [KS L 5210]

제조자명 : 성신CM(주)

인증 번호 : 제10-0487 호

출하일자 : 2021년 9월 4일

인증 기관 : 한국표준협회

제조일자 : 21-9-2

항 목		종 류	고로슬래그 시멘트(2종)			
			기준값 (KS 표준)	시 험 성 적		
				평 균 값	표 준 편 차	최 대 값 (최 소 값)
밀 도(참고값)			3.06	-	-	
분 말 도	비표면적(blaine) (cm <sup>2</sup> /g)	3000 이상	3 950	-	-	
안 정 도	르샤틀리에(Lechatelier) (mm)	10 이하	0.50	-	최대값	
	오토클레이브 팽창도 (%)	0.2 이하		-	최대값	
응 결 (비카)	수 량(水量) (%)	-	27.5	-		
	초 결 분	60 이상	285	-	최소값	
	종 결 시간	10 이하	6:00	-	최대값	
압축 강도 MPa(N/mm <sup>2</sup> )	3일	10.0 이상	21.1	0.90	-	
	7일	17.5 이상	30.6	1.49	-	
	28일	42.5 이상	54.1	1.67	-	
화학적 성분 (%)	삼산화황 (SO <sub>3</sub> )	4.0 이하	2.37	-	최대값	
	산화 마그네슘 (MgO)	6.0 이하	2.48	-	최대값	
	강 열 감 량	3.0 이하	1.73	-	최대값	
고로슬래그 총 함유량 (%)		30초과 60이하	47%		-	

비고 : 종류별 작성하여 구입자가 요구할 경우 제시하여야 한다. 밀도는 참고값을 기재할 수 있다.

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리용

성신CM(주)

품질관리팀장

