

**고로슬래그시멘트 시험 성적서**  
Certificate of Analysis  
Portland Blast-Furnace Slag cement

종류.등급 : 고로슬래그시멘트 2종 [KS L 5210]

제조자명 : 성신CM(주)

인증 번호 : 제10-0487 호

출하일자 : 2022년 7월 29일

인증 기관 : 한국표준협회

제조일자 : 22-7-27

| 항 목                              |                                   | 종 류       | 고로슬래그 시멘트(2종)  |         |         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|------------------|
|                                  |                                   |           | 기준값<br>(KS 표준) | 시 험 성 적 |         |                  |
|                                  |                                   |           |                | 평 균 값   | 표 준 편 차 | 최 대 값<br>(최 소 값) |
| 밀 도(참고값)                         |                                   |           | 3.06           | -       | -       |                  |
| 분 말 도                            | 비표면적(blaine) (cm <sup>2</sup> /g) | 3000 이상   | 3 880          | -       | -       |                  |
| 안 정 도                            | 르샤틀리에(Lechatelier) (mm)           | 10 이하     | 0.5            | -       | 최대값     |                  |
|                                  | 오토클레이브 팽창도 (%)                    | 0.2 이하    |                | -       | 최대값     |                  |
| 응 결<br>(비카)                      | 수 량(水量) (%)                       | -         | 28.5           | -       |         |                  |
|                                  | 초 결 분                             | 60 이상     | 275            | -       | 최소값     |                  |
|                                  | 종 결 시간                            | 10 이하     | 6:40           | -       | 최대값     |                  |
| 압축 강도<br>MPa(N/mm <sup>2</sup> ) | 3일                                | 10.0 이상   | 19.1           | 0.77    | -       |                  |
|                                  | 7일                                | 17.5 이상   | 29.1           | 0.97    | -       |                  |
|                                  | 28일                               | 42.5 이상   | 53.7           | 1.06    | -       |                  |
| 화학적 성분<br>(%)                    | 삼산화황 (SO <sub>3</sub> )           | 4.0 이하    | 2.25           | -       | 최대값     |                  |
|                                  | 산화 마그네슘 (MgO)                     | 6.0 이하    | 2.66           | -       | 최대값     |                  |
|                                  | 강 열 감 량                           | 3.0 이하    | 1.80           | -       | 최대값     |                  |
| 고로슬래그 총 함유량 (%)                  |                                   | 30초과 60이하 | 47%            |         | -       |                  |

비고 : 종류별 작성하여 구입자가 요구할 경우 제시하여야 한다. 밀도는 참고값을 기재할 수 있다.

※ 시험성적서 이용목적 : 품질관리용

성신CM(주)

품질관리팀장

